

NORGIPS EXTRA FINISH

NORGIPS®

Hotový dokončovací tmel na vytváranie spojov sadrokartónových dosiek a na tenkovrstvové stierkovanie minerálnych podkladov



OPIS VÝROBKU

- Konečné vytváranie spojov sadrokartónových dosiek (Q2)
- Celopovrchové tenkovrstvové stierkovanie povrchov sadrokartónových dosiek (Q3, Q4)
- Celopovrchové tenkovrstvové stierkovanie povrchov z minerálnych podkladov
- Vyplňanie rýh na povrchu minerálneho podkladu
- Stierkovanie povrchu s nízkou príľnavosťou

PREDNOSTI

- Môže sa používať ako dokončovacia stierka v ohňovzdorných priečkach (Q2, Q3, Q4)
- Vynikajúco prilieha
- Vytvára ideálne hladký povrch
- Zvýšená odolnosť povrchu proti mechanickým poškodeniam
- Možnosť použitia v prostredí s vyššou vlhkosťou (kúpeľne, kuchyne)
- Vysoká odolnosť voči popraskaniu
- Môže sa nanášať strojovo
- Možnosť použitia na živicovom podklade

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ	3A v súlade s EN 13963:2014
Reakcia na oheň	A2-s1, d0 – nehorľavý materiál
Prípustná hrúbka	0 až 3 mm pri nanesení jednej vrstvy
Aplikačná teplota	Min. 10 °C
Výdatnosť	0,10 kg/m ² – vytváranie spojov sadrokartónových dosiek Norgips (Q1) 1,5 kg/mm/m ² – stierkovanie celého povrchu (Q3, Q4)
Lehota použiteľnosti	12 mesiacov
Balenie	Vedrá: 5,4 kg (18 alebo 48 ks na palete), 20 kg (8 alebo 33 ks na palete) 28 kg (8 alebo 33 ks na palete)

DOPLNKOVÉ VÝROBKY

Balenie	Názov	Opis	Balenie	Názov	Opis
	NORGIPS START	Sadrový tmel		NORGIPS START & FINISH	Hotový dvojfunkčný tmel



Doska + Profil + **Stierka** + Doplnky = Riešenia NORGIPS

ROZMERY A BALENIE

Balenie (kg)	Počet na palete	
	(ks)	(kg)
5,4	18	97,2
5,4	48	259,2
20	8	160
20	33	660
28	8	224
28	33	924

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť nosný, suchý, očistený z prachu, mastnoty, špiny a nesúdržných častí. Pri nanášaní na povrchy s nízkou priľnavosťou (napr. olejové farby), pred nanesením tmelu tieto povrchy zdrsníte, napr. brúsny papierom, a potom očistíte, odstránite prach, špinu a nesúdržné častí.

Nasiakavé a nestabilné podklady spevníte hlboko penetračným prípravkom.

NANÁŠANIE HMOTY

Hmotu môžete nanášať manuálne aj strojov. Maximálna hrúbka hmoty nanášanéj v jednej vrstve nemôže presiahnuť 3 mm.

PRÍPRAVA HMOTY

Hmotu pred nanesením trochu premiešajte, manuálne alebo nízkootáčkovým miešadlom. Pri strojovom nanášaní hmoty môžete ju trochu zriediť dodaním čistej vody v pomere najviac 250 ml, aby ste získali požadovanú konzistenciu. Keď pridáte vodu, hmotu premiešajte. Nanášajte s použitím čistých nástrojov.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

- Tmel používajte pri teplote vzduchu prostredia a podkladu min. +10°C. Uchovávajte v uzatvorených obaloch pri teplote od +1 °C do +35 °C. Výrobok chráňte pred zamrznutím a priamym slnečným žiarením. Ak výrobok nakrátko zamrzne, rozmrazte ho pri izbovej teplote.
- Trvanie schnutia tmelu závisí od výšky teploty a vlhkosti v danej miestnosti (spravidla je to 12 hodín).
- Lehota použiteľnosti je 12 mesiacov.
- Viac informácií nájdete na webovom sídle www.sk.norgips.eu

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warsaw, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.sk.norgips.eu

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostiach a skúsenostiach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.