

# NORGIPS FINISH

**NORGIPS®**

Sadrová stierka na vytváranie spojov sadrokartónových dosiek a na tenkovrstvové stierkovanie minerálnych podkladov



## OPIS VÝROBKU

- Konečné vytváranie spojov sadrokartónových dosiek (Q2)
- Celopovrchové tenkovrstvové stierkovanie povrchov sadrokartónových dosiek (Q3, Q4)
- Nanášanie sadrových stierok na minerálnych podkladoch
- Vypĺňanie rýh na povrchu minerálneho podkladu

## PREDNOSTI

- Môže sa používať ako dokončovacia stierka v ohňovzdorných priečkach (Q2, Q3, Q4)
- Vytvára ideálne hladký povrch
- Vynikajúco prilieha
- Môže sa používať v miestnostiach s vyššou vlhkosťou (kúpeľne, kuchyne)
- Malý krč pri tuhnutí
- Vysoká odolnosť voči popraskaniu

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ	B2/20/2 v súlade s EN 13279-1:2008
Reakcia na oheň	A1 – úplne nehorľavý materiál
Lehota spracovateľnosti	60 minút
Spotreba vody	11 l / 25 kg
Prípustná hrúbka	0 až 10 mm pri nanosení jednej vrstvy
Aplikačná teplota	od +5 do +25°C
Výdatnosť	0,10 kg/m <sup>2</sup> – vytváranie spojov sadrokartónových dosiek Norgips 1,0 kg/mm/m <sup>2</sup> – stierkovanie celého povrchu
Lehota použiteľnosti	12 mesiacov
Balenie	Vreco 25 kg (48 ks na palete)

## DOPLNKOVÉ VÝROBKY

Balenie	Názov	Opis	Balenie	Názov	Opis
	<b>NORGIPS START</b>	Sadrový tmel		<b>NORGIPS START&amp;FINISH</b>	Sadrový dvojfunkčný tmel



Doska + Profil + **Stierka** + Doplnky = Riešenia NORGIPS

**ROZMERY A BALENIE**

Balenie (kg)	Počet na palete (ks)	(kg)
25	48	1 200

**PRÍPRAVA PODKLADU**

Podklad musí byť nosný, suchý, očistený z prachu, špiny a nesúdržných častí.

Povrch sadrokartónových dosiek nemusí byť natretý základným penetračným prípravkom. Nasiakavé minerálne podklady spevnite hlboko penetračným prípravkom, a hladké betónové povrchy penetračným prípravkom zlepšujúcim príľnavosť.

**NANÁŠANIE HMOTY**

Sadrová omietka Norgips je určená na manuálne nanášanie. Pripravenú hmotu nanášajte s použitím vhodných stierok z nehrdzavejúcich materiálov vo vrstvách s maximálnou hrúbkou jednej vrstvy do 10 mm. Povrch po vyschnutí prebrúste manuálne alebo strojovo s použitím brúsneho papiera alebo mriežky so zrnitosťou od P180 do P240.

**PRÍPRAVA HMOTY**

Zmes postupne nasypete do nádoby naplnenej čistou vodou v pomere 11 litrov vody na 25 kg suchej zmesi, a potom premiešajte ručne alebo nízkootáčkovým miešadlom, až kým nezískate jednoliatu konzistenciu. Tmel po premiešaní s vodou použite v priebehu 60 minút.

**DODATOČNÉ INFORMÁCIE**

- Tmel nanášajte pri teplote v rozpätí od +5°C do +25°C.
- Uchovávajte v suchých miestnostiach na drevených paletách, v zatvorených vreciach.
- Na prípravu a nanášanie používajte čisté, nehrdzavejúce náradie – v opačnom prípade sa aplikačná lehota skráti.
- Lehota použiteľnosti je 12 mesiacov.
- Bližšie informácie nájdete na webovom sídle [www.sk.norgips.eu](http://www.sk.norgips.eu)

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warsaw, PL  
tel. +48 22 36 96 330

[www.sk.norgips.eu](http://www.sk.norgips.eu)

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostiach a skúsenostiach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.